



TEJIDO:		SUMMER	
USO FINAL:		Confeccion prendas protección	
DESCRIPCION DEL TEJIDO		CARACTERISTICAS	
Composición(UNE 40110:1994):		85%PA alta tenacidad 15%EA	
Construcción(UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980):		sarga	
Peso acabado(UNE-EN 12127:1998):		140gr/M2	
Titulo hilo(ISO 7211-5:1984):			
Densidad(UNE-EN 1049-2:95):			
Ancho uzil:		145cm	
COMPORTAMIENTO FISICO		Test Utilizado	Resultados
Resistència a la rotura tracion::	Urdimbre :	ISO13934/1	140%
	trama:		60%
Resistencia al rasgado:	Urdimbre:	ISO 13934/1	90 daN
	Trama:		100 daN
Impermeabilidad Transpirabilidad/ret		Spray test ISO 4920	0
			5
Pilling:		BS 5811	4-5(7000 CICLOS)
COMPORTAMIENTO DEL COLOR		Test Utilizado	Resultados
Solidez de las tinturas al frote	seco	ISO 105/x12	4-5
	Mojado:		3-4
Solidez de las tinturas al lavado:	Color degradacion:	ISO105/E04	5-4
	Color descarga:		4
Solidez de las tinturas al sudor Acido :	Color degradacion:	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Color descarga:		4
Solidez de las tinturas al sudor Alcalino:	Color degradacion:	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	color descarga:		4
Solidez de las tinturas a la luz artificial:		UNE-EN ISO105-B02:2001-	4
Solidez de las tinturas al blanqueo con peróxido:		UNE-EN ISO105-N02:1993	4
Las características pueden variar dentro de tolerancias comerciales			

Lavado Doméstico:

