



TEJIDO:	Soft shell HT		
USO FINAL:	Confeccion prendas protección		
DESCRIPCION DEL TEJIDO		CARACTERISTICAS	
Composición (UNE 40110:1994):	Pes 97% elasthan 3% <b>membrana pu</b>		
Construcción (UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980):40161:1980):	Sarga 2/1		
Peso acabado (UNE-EN 12127:1998):	350 grms m2 +/- 3%		
Titulo hilo (ISO 7211-5:1984):			
Densidad(UNE-EN 1049-2:95):			
Ancho uzil:	147cm		
<b>COMPORTAMIENTO FISICO</b>			
		Test Utilizado	Resultados
Resistència a la rotura por tracció:	Urdimbre:	UNE-EN ISO 13934-1:2013	760 N
	Trama:		490 N
Resistencia al rasgado:	Urdimbre:	ISO 13937-2:2000	38 N
	Trama:		25 N
Impermeabilidad Transpirabilidad /ret	En20811/ISO 811 ISO15496		10000
			4000 /12 m2pa/w
Pilling:	UNE-EN ISO 12945-2:2001		4-5
<b>COMPORTAMIENTO DEL COLOR</b>			
		Test Utilizado	Resultados
Solidez de las tinturas al frote:	Seco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	3-4
			3
Solidez de las tinturas al lavado	Color degradación:	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	5
	Color descarga:		4-5
Solidez de las tinturas al sudor Acido:	Color degradación:	UNE-EN ISO105- E04:2009+ERRATUM2009	4-5
	Color descarga:		4
Solidez de las tinturas al sudor	Color degradación:	UNE-EN ISO105- E04:2009+ERRATUM2009	4-5
	Color descarga :		4
Solidez de las tinturas a la luz artificial:	UNE-EN ISO 105-B02:2001-		4
Solidez de las tinturas al blanqueo con peróxido:	UNE-EN ISO 105-N02:1993		3-4
Las características pueden variar dentro de tolerancias comerciales			
Lavado Doméstico:			

